

PVC 外润滑剂 - Topadd® TL-74

TL-74 是一种多元醇脂肪酸酯，可作为外用润滑剂使用，具有良好的透明度和分散性。非常适合 PVC 透明制品中使用。

物性指标

外观	--	微黄液体
密度	g/cm3	0.880-0.930
酸值	mg KOH/g	10-20
碘值	gl/100g	<2
粘度	mPa. S(80°C)	50-60
折射率 (80°C)	--	1.445-1.450

应用

推荐用于透明片材及压延薄膜中。与 TL-70S 相比析出更小，金属剥离性稍差。推荐使用量为 0.3-1.0%。

包装和储藏

20KG 纸塑复合袋 (带内衬)。

建议储存在干燥通风处。超过 35°C 时，产品不再自由流动，存在凝结的风险。在合适的储存条件下，我们的产品

保质期至少 1 年。

如有任何问题，请联系我公司技术服务人员进行沟通。联系电话：+86-536-8206760